

ICS 33.120.20
M 42



中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1173-2010

代替 YD/T 1173-2001

通信电源用阻燃耐火软电缆

Flame-retardant and fire resistant flexible cable for
power supply system for telecommunications

2010-12-29 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类与命名	2
5 要求	4
6 试验方法	11
7 检验规则	12
8 标志	14
9 包装、运输、贮存	15

前　　言

本标准代替 YD/T 1173-2001《通信电源用阻燃耐火软电缆》。

本标准与 YD/T 1173-2001 相比，主要变化如下：

- 增加了 60227IEC02 (RV)、60227IEC10 (BVV) 等型号的阻燃电缆；
- 对阻燃聚烯烃、低烟无卤阻燃聚氯乙烯等材料的机械物理性能规定了技术要求；
- 由于实际工程应用中的需要，本标准增加了耐火电缆受火温度为 950℃～1000℃的类别。

本标准由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：中利科技集团股份有限公司、华为技术有限公司、工业与信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司、中国移动通信集团公司、江苏双登集团有限公司。

本标准主要起草人：钱俊、李健、涂修宇、方炜、桑立宏、潘军魁、高健、杨德丰。

本标准于 2001 年 12 月首次发布，本次为第一次修订。

通信电源用阻燃耐火软电缆

1 范围

本标准规定了通信电源用阻燃耐火软电缆（以下简称电缆）的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于通信局站及建筑物等电源输、配电系统中的通信电源用阻燃耐火软电缆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2951.11 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验
- GB/T 2951.12 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法
- GB/T 2951.14 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法 低温试验
- GB/T 2951.31 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验
- GB/T 2951.32 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验
- GB/T 2952.3 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
- GB/T 3048.4 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验
- GB/T 3048.5 电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验
- GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验
- GB/T 3048.9 电线电缆电性能试验方法 第 9 部分：绝缘线芯火花试验
- GB/T 3048.10 电线电缆电性能试验方法 第 10 部分：挤出护套火花试验
- GB/T 3953 电工圆铜线
- GB/T 4175.2 铠装电缆用镀锌钢带
- GB/T 4909.2 裸电线试验方法 尺寸测量
- GB/T 4910 镀锡圆铜线
- GB/T 5023 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆
- GB/T 6995.1 电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定
- GB/T 6995.3 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志
- GB/T 17650 取自电缆或电缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T 17651	电缆或电缆在特定条件下燃烧的烟密度测定
GB/T 18380.33	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类
GB/T 19216.21	在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第 21 部分：试验步骤和要求——额定电压 0.6/1.0kV 及以下电缆
JB/T 8137.2	电线电缆交货盘 第 2 部分：全木结构交货盘
JB/T 8137.4	电线电缆交货盘 第 4 部分：型钢复合结构交货盘

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

阻燃 Flame Retardant

在规定的试验条件下燃烧试样，在撤去试验火源后，火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内，残焰在限定时间内可自行熄灭。

3.2

耐火 Fire Resistant

在规定的试验条件下，在火焰中燃烧的试样，一定时间内仍能够保持正常运行的特性。

3.3

低烟 Low Smoke

在规定试验条件下，试样受热分解或燃烧释放出的烟比较少，符合 GB/T 17651 的规定。

3.4

无卤 Halogen-free

在规定试验条件下，试样不含卤素，或含卤素极少，符合 GB/T 17650 的规定。

3.5

额定电压 Rated voltage

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为 V。

U_0 ——任一绝缘导体和“地”（电缆的金属护套或周围介质）之间的电压有效值。

U ——多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。

4 分类与命名

4.1 型式

电缆型式由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号 5 个部分组成，其构成如图 1 所示。

60227IEC02 (RV) 和 60227IEC (BVV) 电缆的型式构成应符合 GB/T 5023 中的规定。

a) 性能特征代号

ZA——阻燃 A 类；

NA——耐火 A 类；

WD——低烟无卤。




图 1 电缆型式的构成

b) 系列代号

R——软电缆系列。

c) 绝缘材料代号

V——聚氯乙烯;

Y——聚烯烃。

d) 护套材料代号

V——聚氯乙烯;

Y——聚烯烃。

e) 外护层代号

22——钢带铠装聚氯乙烯外套;

23——钢带铠装聚烯烃外套。

4.2 电缆的基本型式、产品名称和适用范围

电缆的基本型式、产品名称和适用范围见表 1。

表 1 电缆的型式、名称和适用范围

型 式	名 称	适 用 范 围
ZA-RV60227IEC02 (RV)	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆	
ZA-RVV60227IEC10 (BVV)	一般用途单芯软导体无护套阻燃电缆	
ZA-RVV22	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套软电缆 轻型聚氯乙烯护套阻燃电缆	架空、管道、室内、电缆沟、设备安装，铠装电缆可地下直埋
WDNA-RY	铜芯耐火低烟无卤聚烯烃绝缘软电缆	
WDNA-RYY	铜芯耐火低烟无卤聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套软电缆	
WDNA-RYY23	铜芯耐火低烟无卤聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆	

4.3 规格

4.3.1 电缆的规格见表 2。

表 2 电缆的规格

型式代号	电压等级	芯 数	标称截面 (mm^2)
ZA-RV、WDNA-RY	450/750V	1	1.5~500
60227IEC02 (RV)			1.5~240
ZA-RVV、WDNA-RYY			1.5~500
ZA-RVV、WDNA-RYY	600/1000V	2、3、3+1、4、4+1、3+2	1.5~300
ZA-RVV22、WDNA-RYY23			10~300
60227IEC10 (BVV)	300/500V	2、3、4、5	1.5~35

4.3.2 对于四芯及以上电缆（60227IEC10（BVV）电缆除外）的线芯截面，分等截面和不等截面两种结构，不等截面的第四、五芯（辅助线芯）的截面规格应符合表3的规定。

表3 不等截面中第四、五芯截面规格

单位为 mm²

主线芯	第四、五芯	主线芯	第四、五芯	主线芯	第四、五芯	主线芯	第四、五芯
2.5	1.5	16	10	70	35	185	95
4	2.5	25	16	95	50	240	120
6	4	35	16	120	70	300	150
10	6	50	25	150	70		

4.4 产品的表示方法

电缆的型号由电缆的型式代号、额定电压和规格代号组成，中间分别用“—”和“空格”分隔开，如图2所示。




图2 产品的表示方法

4.5 使用特性

4.5.1 电缆额定工作电压：300/500V、450/750V、600/1000V。

4.5.2 电缆导体的长期工作温度应不大于70℃。

4.5.3 电缆敷设时环境温度应不低于-20℃。

4.5.4 最小弯曲半径：非铠装电缆中：阻燃型为电缆外径的6倍，耐火型为电缆外径的12倍；铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

5 要求

5.1 导体

5.1.1 导体应采用分别符合GB/T 3953中规定的TR型圆铜单线和GB/T 4910中规定的镀锡圆铜单线。

5.1.2 导体中单线的最大直径应符合表4的规定，60227IEC02（RV）和60227IEC10（BVV）电缆应符合GB/T 5023的规定。

表4 电缆导体结构

标称 截面 (mm ²)	导体中单线最大直径 (mm)		20℃时导体最大电阻 (Ω/km)		标称 截面 (mm ²)	导体中单线最大直径 (mm)		20℃时导体最大电阻 (Ω/km)	
	阻燃型	耐火型	圆铜线	镀锡圆铜线		阻燃型	耐火型	圆铜线	镀锡圆铜线
1.5	0.25	—	13.3	13.7	70	0.45	0.68	0.272	0.277
2.5	0.25	—	7.98	8.21	95	0.45	0.68	0.206	0.210
4	0.25	0.52	4.95	5.09	120	0.45	0.68	0.161	0.164
6	0.25	0.52	3.30	3.39	150	0.45	0.68	0.129	0.132
10	0.45	0.52	1.91	1.95	185	0.45	0.68	0.106	0.108
16	0.45	0.64	1.21	1.24	240	0.45	0.68	0.0801	0.0817
25	0.45	0.64	0.780	0.795	300	0.50	0.68	0.0641	0.0654
35	0.45	0.68	0.554	0.565	400	0.50	0.68	0.0495	0.0495
50	0.45	0.68	0.386	0.393	500	0.60	0.68	0.0391	0.0391

5.1.3 导体 20℃时的直流电阻应不大于表 4 中规定的最大值, 60227IEC02 (RV) 和 60227IEC (BVV) 电缆应符合 GB/T 5023 的规定。

5.1.4 导体应进行绞合, 不允许整股接头, 股线中的单线允许接头, 但相邻两个接头的间距应不小于 300mm。

5.2 隔离层

5.2.1 阻燃型电缆的导体表面允许有非吸湿性材料的隔离层。

5.2.2 耐火型电缆的导体表面应有耐火隔离层, 其性能应符合本标准的耐火特性要求。

5.2.3 60227IEC02 (RV) 和 60227IEC10 (BVV) 电缆应符合 GB/T 5023 的规定, 不需要隔离层。

5.3 绝缘层

5.3.1 绝缘层材料

电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯、低烟无卤聚烯烃材料应符合本标准规定的电缆性能要求。

5.3.2 绝缘应紧密地挤包在线芯上, 且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无视力可见的气孔和砂眼等缺陷。

5.3.3 绝缘层性能

电缆绝缘层的机械物理性能应符合表 5 的规定。

表 5 绝缘材料机械物理性能

序号	项目名称	单位	性能要求		备注
			阻燃聚氯乙烯	低烟无卤聚烯烃	
1	机械物理性能				
	抗张强度和断裂伸长率				
	原始性能				
	抗张强度	N/mm ²	≥12.5	≥8.0	
	断裂伸长率		≥150 %	≥125 %	
	老化后性能				
	处理条件				
	试验温度	℃	100±2	100±2	
	持续时间	h	168	168	
	抗张强度	N/mm ²	≥12.5	≥8.0	
2	变化率		≤±25 %	≤±30 %	
	断裂伸长率		≥150 %	≥125 %	
	变化率		≤±25 %	≤±30 %	
	热失重试验				
3	处理温度	℃	100±2		
	处理时间	h	168		
	试验结果	mg/cm ²	≤20		
	高温压力试验				
4	处理温度	℃	80±2		
	压痕深度		≤50 %		
	抗开裂试验				
	处理温度	℃	150±2		
	持续时间	h	1		
	试验结果		不开裂		

表 5 (续)

序号	项目名称	单位	性能要求		备注
			阻燃聚氯乙烯	低烟无卤聚烯烃	
5	低温冲击试验 处理温度 试验结果	℃	—20±2 不开裂		
6	热稳定性试验 处理温度 试验结果 热稳定时间	℃ min	200±0.5 80		
7	PH 值		—	≥4.3	
8	导电率	μΩ·mm	—	≤10	
9	氧指数		≥30		

5.3.4 绝缘厚度

电缆绝缘层的标称厚度应符合表 6 中的规定，绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度，最薄处厚度与 90% 标称厚度的差应不小于 -0.1mm。60227IEC02 (RV) 和 60227IEC10 (BVV) 电缆的绝缘厚度测量方法遵循 GB/T 5023 的要求。

表 6 绝缘层标称厚度及绝缘电阻

标称 截面 mm ²	型式代号				标称 截面 mm ²	型式代号			
	ZA-RV、 ZA-RVV WDNA-RY、 WDNA-RYY 60227IEC02 (RV) 60227IEC10 (BVV)	ZA-RVV22 WDNA-RY Y23	ZA-RV、 ZA-RVV、 60227IEC02 (RV)	ZA-RVV22 WDNA-RY Y23		ZA-RV、 ZA-RVV WDNA-RY 60227IEC02 (RV)	ZA-RVV22 WDNA-RY Y23	ZA-RV、 ZA-RVV WDNA-RY、 WDNA-RYY 60227IEC10 (BVV)	ZA-RVV22 WDNA-RY Y23
	标称厚度 (mm)		70℃时最小绝缘电阻 (MΩ·km)			标称厚度 (mm)		70℃时最小绝缘电阻 (MΩ·km)	
1.5	0.7	—	0.010	—	70	1.4	1.4	0.0032	0.0032
2.5	0.8	—	0.009	—	95	1.6	1.6	0.0032	0.0032
4	0.8	—	0.007	—	120	1.6	1.6	0.0029	0.0029
6	0.8	—	0.006	—	150	1.8	1.8	0.0029	0.0029
10	1.0	1.0	0.0056	0.0056	185	2.0	2.0	0.0029	0.0029
16	1.0	1.0	0.0046	0.0046	240	2.2	2.2	0.0028	0.0028
25	1.2	1.2	0.0044	0.0044	300	2.4	2.4	0.0028	0.0028
35	1.2	1.2	0.0038	0.0038	400	2.6	2.6	0.0026	0.0026
50	1.4	1.4	0.0037	0.0037	500	2.8	2.8	0.0026	0.0026

5.3.5 绝缘线芯色别

每根绝缘线芯应用颜色标志识别，标志方法应符合表 7 的规定，60227IEC02(RV) 和 60227IEC(BVV) 电缆应符合 GB/T 5023 的规定。

表 7 绝缘颜色标志

芯 数	色 别		
	主线芯	第四、五芯	
1	任意(优先黑色)	—	—
2	红、浅蓝	—	—
3	红、黄、绿	—	—
4、3+1	红、黄、绿	浅蓝	—
4+1、3+2	红、黄、绿	浅蓝	黑

5.3.6 电缆绝缘线芯应经受 GB/T 3048.9 中规定的工频交流 50Hz 的高压火花试验作为工序中间检查，试验电压应符合表 8 规定。

表 8 绝缘工频交流火花试验电压

绝缘厚度 (mm)	试验电压 (kV)	绝缘厚度 (mm)	试验电压 (kV)
0.5 < δ ≤ 1.0	6	2.0 < δ ≤ 2.5	20
1.0 < δ ≤ 1.5	10	2.5 < δ	25
1.5 < δ ≤ 2.0	15		

5.4 成缆

5.4.1 两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合而成缆，标称截面为 6mm² 及以下的两芯电缆允许作成平行或半圆型。

5.4.2 阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整，缆芯表面应用阻燃带作叠盖绕包。

5.4.3 耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整，缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。

5.5 内衬层

铠装型电缆应有内衬层，其材料的性能应与护套材料一致，内衬层可采用挤包型或绕包型，其标称厚度应符合 GB/T 2952.3 标准的规定，挤包型的厚度与 80% 标称值的差应不小于 -0.2mm。

5.6 铠装

5.6.1 铠装层用钢带应采用符合 GB/T 4175.2 规定的镀锌钢带，其钢带厚度和宽度应符合表 9 的规定。

表 9 钢带厚度和宽度

单位为 mm

铠装前假设直径	钢带规格 (n×mm)	钢带宽度	铠装前假设直径	钢带规格 (n×mm)	钢带宽度
≤15.0	2×0.2	20	35.1~50	2×0.3	35
15.1~25	2×0.2	25	50.1~70	2×0.3	45
25.1~35	2×0.3	30	≥70	2×0.5	60

5.6.2 铠装层应采用双层钢带间隙绕包，其间隙应不超过带宽的 50%，且内层间隙应被外层所覆盖。

5.6.3 钢带允许焊接，焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。

5.7 护套

5.7.1 护套材料

电缆护套用阻燃聚氯乙烯、低烟无卤聚烯烃材料应符合本标准规定的电缆性能要求。

5.7.2 电缆护套的机械物理性能

电缆护套的机械物理性能要求应符合表 10 规定。

表 10 护套机械物理性能

序号	项目名称	单 位	性 能 要 求		备注
			阻燃聚氯乙烯	低烟无卤聚烯烃	
1	机械物理性能				
	抗张强度和断裂伸长率				
	原始性能				
	抗张强度	N/mm ²	≥12.5	≥8.0	
	断裂伸长率		≥150%	≥125%	
	老化后性能				
	处理条件				
	试验温度	℃	100±2	100±2	
	持续时间	h	168	168	
	抗张强度	N/mm ²	≥12.5	≥8.0	
2	变化率		≤±25%	≤±30%	
	断裂伸长率		≥150%	≥125%	
	变化率		≤±25%	≤±30%	
	高温压力试验				
3	试验温度	℃	80±2		
	压痕深度		≤50%		
	抗开裂试验				
4	处理温度	℃	150±2		
	持续时间	h	1		
	试验结果		不开裂		
	低温冲击试验				
5	处理温度	℃	-20±2		
	试验结果		不开裂		
	低温拉伸试验				
6	处理温度	℃	-20±2		
	处理时间	h	≥20		
	试验结果	g/cm ²	≤20		
	热失重试验				
7	处理温度	℃	100±2		
	试验结果	热稳定时间 min	168		
	热稳定性试验		80		
8	PH 值		—	≥4.3	
9	导电率	μs/mm	—	≤10	
10	氧指数		≥30		

5.7.3 厚度

护套的标称厚度应分别符合表 11 和表 12 中的规定。非铠装电缆任一最薄处的厚度与 85% 标称值的差应不小于 -0.1mm；铠装电缆任一最薄处的厚度与 80% 标称值的差应不小于 -0.2mm。60227IEC10 (BVV) 电缆的护套厚度测量方法遵循 GB/T 5023 的要求。

表 11 护套厚度

单位: mm

标称 截面 (mm ²)	ZA-RVV、WDNA-RYY							ZA-RVV22、WDNA-RYY23						
	1芯	2芯	3芯	4芯	3+1芯	4+1芯	3+2芯	2芯	3芯	4芯	3+1芯	4+1芯	3+2芯	
1.5	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—
2.5	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—
4	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—
6	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—
10	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
16	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
25	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
35	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
50	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2
70	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2
95	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4
120	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4
150	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4
185	1.8	2.0	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6
240	1.8	2.0	2.2	2.4	2.4	—	—	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.6	6
300	2.0	2.2	2.4	2.6	2.6	2.8	2.8	2.4	2.4	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8
400	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 12 护套厚度

标称 截面 (mm ²)	60227IEC10 (BVV)							
	2芯		3芯		4芯		5芯	
	内护层厚 度近似值 (mm)	护套厚度 规定值 (mm)	内护层厚 度近似值 (mm)	护套厚度 规定值 (mm)	内护层厚 度近似值 (mm)	护套厚度 规定值 (mm)	内护层厚 度近似值 (mm)	护套厚度 规定值 (mm)
1.5	0.4	1.2	0.4	1.2	0.4	1.2	0.4	1.2
2.5	0.4	1.2	0.4	1.2	0.4	1.2	0.4	1.2
4	0.4	1.2	0.4	1.2	0.4	1.4	0.6	1.4
6	0.4	1.2	0.4	1.2	0.6	1.4	0.6	1.4
10	0.6	1.4	0.6	1.4	0.6	1.4	0.6	1.4
16	0.6	1.4	0.8	1.4	0.8	1.4	0.8	1.6
25	0.8	1.4	0.8	1.4	1.0	1.6	1.0	1.6
35	1.0	1.6	1.0	1.6	1.0	1.6	1.2	1.6

5.7.4 护套颜色

护套的优选色为黑色, 60227IEC10 (BVV) 型电缆应符合 GB/T 5023 标准的规定, 也可按用户需求色生产。

5.7.5 高压火花试验

铠装型电缆的护套应经受 GB/T 3048.10 中规定的交流 50Hz 的高压火花试验, 试验电压值应是护套厚度值的 6 倍 (电压单位: kV), 最大试验电压不超过 15kV。

注：此项目为工序中间检查。

5.8 长度误差

电缆长度计量标志误差应在±0.5%范围之间，并由下式验证：

$$\delta = L_1 - L_0 / L_0 \times 100\% \quad (1)$$

式中：

δ ——电缆长度标志误差；

L_1 ——电缆标志长度（m）；

L_0 ——电缆丈量长度（m）。

5.9 成品电缆

5.9.1 结构尺寸

5.9.1.1 电缆导体应符合本标准中第 5.1 条的规定。

5.9.1.2 电缆的绝缘厚度应符合本标准中第 5.3.4 条的规定。

5.9.1.3 电缆的护套厚度应符合本标准中第 5.7.3 条的规定。

5.9.2 电气性能

5.9.2.1 电缆应经受表 13 规定的交流 50Hz 耐电压试验而不应击穿。

表 13 耐电压试验

电缆芯数	试验方法	试样长度（m）	电缆型号	电压（V）		持续时间（min）	
				额定电压	试验电压		
单芯	浸水 1h	制造长度	ZA-RV、ZA-RVV、 WDNA-RY、 WDNA-RYY、 60227IEC02 (RV)	450/750	2500	5	
多芯及铠装	相间		60227IEC10 (BVV)	300/500	2000		
			ZA-RVV、 ZA-RVV22 WDNA-RYY、 WDNA-RYY23	600/1000	3500		

5.9.2.2 电缆绝缘电阻的试验见表 14，其测试值经换算后应符合表 6 的规定。

表 14 绝缘电阻试验

试验条件	单 位	要 求
试样长度	m	5
浸水时间	h	1
水温	°C	70

5.9.2.3 电缆导体的直流电阻应符合本标准中第 5.1.3 条的规定。

5.9.3 阻燃性能

阻燃型电缆应经受 GB/T 18380.33 规定的成束燃烧试验，并在电缆型号中增加“ZA”来进行识别。

对于型号为 60227IEC02 (RV) 和 60227IEC10 (BVV) 的电缆，也应经受 GB/T 18380.33 的成束燃烧试验，并在绝缘或护套上增加“GB/T 18380.33”和/或“IEC60332-3-22”的印字来进行识别。

5.9.4 耐火特性

耐火型电缆应经受 GB/T 19216.21 中 A 类的耐火特性试验。

5.9.5 pH 值和电导率

耐火型电缆的 pH 值应大于 4.3，电导率应小于 $10 \mu S/mm$ 。

5.9.6 烟密度（透光率）

耐火型电缆经按 GB/T 17651 中规定的烟密度试验后，透光率应不小于 60%。

6 试验方法

电缆的试验方法应按表 15 的规定。

表 15 试验项目

序号	检验项目	试验方法	检验后要求
1	结构尺寸	导体结构	GB/T4909.2
		绝缘厚度	GB/T2951.11
		护套厚度	GB/T2951.11
2	绝缘机械物理	老化前后抗张强度	GB/T2951.12
		老化前后断裂伸长率	GB/T2951.12
		高温压力试验	GB/T2951.31
		抗开裂试验	GB/T2951.31
2	性能	低温冲击试验	GB/T2951.14
		低温卷绕试验	GB/T2951.14
		低温拉伸试验	GB/T2951.14
		热失重试验	GB/T2951.32
3	护套物理机械性能	老化前后抗张强度	GB/T2951.12
		老化前后断裂伸长率	GB/T2951.12
		高温压力试验	GB/T2951.31
		抗开裂试验	GB/T2951.31
		低温冲击试验	GB/T2951.14
		低温拉伸试验	GB/T2951.14
4	电气性能	热失重试验	GB/T2951.32
		导体直流电阻试验	GB/T3048.4
		绝缘电阻试验	GB/T3048.5
5	阻燃性能	耐电压试验	GB/T3048.8
		燃烧试验	GB/T18380.33
6	低烟无卤性能	pH 值、导电率	GB/T17650
		烟密度（透光率）	GB/T17651
7	耐火性能	耐火特性试验	GB/T19216.21
8	标志	产品标志	GB/T6995.1
		包装标志	目测
9	包装	外观质量	目测
			应符合本标准中第 9.1 条

7 检验规则

7.1 总则

电缆出厂前应经质量检验部门进行检验，检验合格者方可出厂。每件出厂交收的电缆产品应附有制造厂的产品质量合格证，如用户有要求时，厂方应提供电缆的其他有关试验数据。

电缆检验分出厂检验和型式检验。判别种类和试验类别应符合表 16 的规定。

除非在订货合同中另行规定，检验规则应按照本章规定。

表 16 判别种类和试验类别

序号	检验项目	判别种类		试验类别		
		B	C	出厂试验		型式试验
				全检	抽检	
1	结构尺寸	导体结构	√	—	√	√
		绝缘平均厚度	√	—	—	√
		绝缘最薄处厚度	√	—	—	√
		护套平均厚度	√	—	—	√
		护套最薄处厚度	√	—	—	√
2	绝缘机械物理性能	老化前后抗张强度	√	—	—	√
		老化前后断裂伸长率	√	—	—	√
		高温压力试验	—	√	—	√
		抗开裂试验	—	√	—	√
		低温冲击试验	—	√	—	√
		低温卷绕试验	—	—	—	—
		低温拉伸试验	—	√	—	√
3	护套物理机械性能	热失重试验	—	√	—	√
		老化前后抗张强度	√	—	—	√
		老化前后断裂伸长率	√	—	—	√
		高温压力试验	—	√	—	√
		抗开裂试验	—	√	—	√
		低温冲击试验	—	√	—	√
		低温拉伸试验	—	√	—	√
4	电气性能	热失重试验	—	√	—	√
		导体直流电阻试验	√	—	√	√
		绝缘电阻试验	√	—	—	√
5	阻燃性能	耐电压试验	√	—	√	√
		燃烧试验	√	—	—	√
6	低烟无卤性能	PH 值、导电率	√	—	—	√
		烟密度(透光率)	√	—	—	√
7	耐火性能	耐火特性试验	√	—	—	√
8	标志	产品标志	—	√	√	√
		包装标志	—	√	√	√
9	包装	外观质量	—	√	√	√
		包装标志	—	√	√	√

7.2 出厂检验

7.2.1 检验项目

出厂检验项目分全检及抽检两种，全检项目应在每批同一型号及规格的每盘制造长度的成品电缆上进行，抽检项目应在一个检查批的制造长度电缆中随机抽取，检验项目符合表 15 规定。

7.2.2 出厂检验抽检的频度

7.2.2.1 交货批中多芯电缆总长度超过 2km，单芯电缆总长度超过 4km 时，可根据表 17 确定抽取的试样数。

表 17 交货批中确定抽取的试样数

电缆交货长度 (L km)		试样数	电缆交货长度 (L km)		试样数
多芯电缆	单芯电缆		多芯电缆	单芯电缆	
2<L≤10	4<L≤20	1	20<L≤30	40<L≤60	3
10<L≤20	20<L≤40	2	余类推		余类推

7.2.2.2 进行导体结构和导体直流电阻试验时，多芯等截面电缆可任意抽取一芯进行检验，非等截面电缆应各取一芯进行检验。

7.2.2.3 对于绝缘厚度的试样抽取，标称截面相等的多芯电缆，可取任意 3 个绝缘线芯进行检查，非等截面电缆应增加辅助线芯的检验。

7.2.3 判别规则

出厂检验不合格时，应加倍抽样进行第二次检验，仍不合格时，应对该批的电缆进行全检。

7.2.4 不合格单位产品的处理

不合格单位产品如果有可能修复或去除缺陷部分后，仍然符合制造长度要求时，可重新单独提交检验。重新检验时应和新的检验批分开，并作上标记。重新检验项目应包括原不合格项目和其他有关项目。

7.3 型式检验

7.3.1 检验项目

型式检验是对产品质量进行全面考核，检验项目应包括表 15 所列全部项目，并且应在抽取的样本单位经出厂检验合格后，再进行其他项目的检验。

7.3.2 检验周期

电缆产品在下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 电缆产品试制定型鉴定时；
- b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
- c) 正常生产时应每年进行一次；
- d) 停产半年以上，恢复生产时；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- f) 主管质量监督机构提出进行型式检验的要求时；
- g) 大批量产品的用户要求在验收中进行型式检验时。

7.3.3 抽样方案

一般情况下，每次检验应从检验批中随机抽取每种型式 1 个样本单位进行试验，但是，在定型鉴定和主管质量监督机构要求进行型式检验，抽样方案可由主管部门决定。

7.3.4 判定规则

如果被抽取检验的样本单位未能通过出厂检验，允许重新抽取新的样本单位重新检验。如果 1 个样本单位未能通过其他检验的任一项试验，应重抽取双倍样本单位就不合格项目进行试验，如果仍有不合格时，则应判定为不合格。

7.3.5 重新试验

如果型式检验不合格，制造厂应根据不合格原因，对全部产品进行改正处理。在采取可接受的改进措施以前，应停止产品鉴定或验收。在采取改进措施之后，应重新抽样进行型式检验，对新的样本单位重做全部试验，但是，经主管部门决定或经交收双方商定，可酌情减少部分已合格的试验项目。

7.3.6 样本单位处理

已通过型式检验的样本单位，如果是短段试样，不能作成品交货；如果是在端部进行试验的大长度试样（例如标准制造长度），切除由于进行压扁、冲击、扭转等试验产生的缺陷部分后，只要不小于允许的短段交货长度，可作为成品交货。

8 标志

8.1 产品标志

电缆表面应有制造厂名、产品型号和计米长度的连续标志，标志应清晰、耐擦。

8.1.1 标志的连续性

一个完整标志的始端与下一个标志始端的间距应是 1m。

8.1.2 标志耐擦性

油墨、色带印字应耐擦，按 GB/T6995.1 中第 4 条的规定，用浸过水的脱脂棉布轻擦 10 次，视力检查不褪色。所印标志应清晰，符合 GB/T6995.3 中的规定。

8.1.3 加工订货时应标明电缆产品标记，它由电缆的型号、额定电压和规格组成。

示例：

铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，额定电压为 600/1000V，三芯，标称截面 95mm²，表示为：

ZA-RVV—600/1000 3×95

铜芯耐火低烟无卤聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套软电缆，额定电压为 600/1000V，三芯，标称截面 150mm²，表示为：

WDNA—RYY-600/1000 3×150

8.2 包装标志

每一电缆盘（圈）上应附有标签，标明：

a) 制造厂名、厂址和商标；

b) 型号规格；

c) 长度：m；

d) 毛重：kg；

e) 执行标准；

f) 制造日期：年、月。

9 包装、运输、贮存

9.1 包装

9.1.1 电缆产品可用盘装或成圈包装，盘装用电缆盘应符合 JB/T 8137.2 和 JB/T8137.4 的规定，为防止贮运中损坏，盘装产品还应附加适当的保护。

9.1.2 盘装电缆的最外层与电缆盘侧板边缘的距离应不小于 60mm，电缆两端应密封，并应固定在电缆盘上。

9.1.3 成圈产品应用一定强度的带状材料多层包覆，并捆扎牢固。

9.2 运输

电缆运输时应符合下列要求：

- a) 不得使电缆盘处于平放位置；
- b) 不得作长距离滚动；
- c) 不得遭受冲撞、挤压和任何机械损伤；
- d) 不得受潮，长途运输时应防止长时间暴晒。

9.3 贮存

电缆贮存时应符合下列要求：

- a) 不得使缆盘处于平放位置；
 - b) 防潮、防暴晒；
 - c) 防止挤压变形和任何机械损伤。
-